

BABIC® C60B5-S**Beschreibung:**

BABIC® C60B5-S ist eine instabile, kationische Bitumenemulsion mit Haftmitteln. Sie entspricht der TL BE-StB und ist nach DIN EN 13808 CE Gekennzeichnet.

Anwendungsbereich:

Vorspritzmittel für den Schichtenverbund nach TL BE-StB.
BABIC C60B5-S ist in der ZTV Asphalt-StB für den Schichtenverbund momentan nicht berücksichtigt. Sie ist als Bindeglied zwischen der C40BF1-S und der C60BP1-S zu sehen. Sie gewährleistet eine dauerhafte Verklebung der einzelnen Asphaltsschichten.

Verarbeitung:

- Das Aufspritzen erfolgt mit den im Straßenbau üblichen Spritzgeräten oder besser, mittels Teleskopspritzrampe, was eine exakte Steuerung der Emulsionsmenge und ein stufenloses Aufbringen bis zu 7,00 m Breite gewährleistet.
- Der Untergrund muss frei von Schmutz und losen Bestandteilen sein.
- Die Luft- und Untergrundtemperatur soll nicht unter 5°C betragen.
- Vor dem Einbau des Asphaltes muss das Emulsionswasser restlos verdunstet sein um eine vollflächige Verklebung zu gewährleisten.
- Verarbeitungstemperatur von 20°C bis max. 50°C

Lieferformen:

- Lose im Tankwagen oder im Tankanhänger
- Fassware zu je 200 kg/Fass
- Im IBC-Behälter zu 1000 kg/IBC

Lagerung:

- BABIC® C60B5-S ist mind. 4 Wochen ohne Absetzverhalten lagerfähig.
- BABIC® C60B5-S ist frostempfindlich.

Wichtige Hinweise:



Bayerische Bitumen-Chemie GmbH

Produktdatenblatt

Die vorliegenden Angaben entsprechen unserem derzeitigen Wissenstand und Erfahrungen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Dabei hat er die anerkannten Regeln der Technik sowie die betreffenden Vorschriften zu beachten.

Bei speziellen Anforderungen nehmen sie bitte mit einem unserer technischen Mitarbeiter Kontakt auf.